

POPIS VÝROBKU

Alkydový email na drevo a kov.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Pololesklý alkydový email na vonkajšie natieranie kovových, drevených a drevu podobných povrchov.
- Je odolný voči mechanickému poškodeniu.
- Vhodný na rúry, odkvapy, zábradlia, kovový a drevený nábytok, dvere, okenné rámy, stĺpy, rámy, časti lodí nad hladinou, bicykle, reklamné tabule, plechové strechy a pod.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY	A a C
FAREBNÉ ODTIENE	Odtiene zo vzorkovníka Tikkurila Color Card of Exterior Paints, NCS a RAL vzorkovníkov.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesk.
SUŠINA	Min. 61 % hmotnostná
HUSTOTA	cca 1,33 g/cm ³ (báza A) cca 1,18 g/cm ³ (báza C)
ODOLNOSŤ	Voči poveternostným vplyvom: dobrá.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-12 m ² /l, závisí od povrchu a jeho pórovitosti. Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre aplikáciu a taktiež od tvaru a drsnosti natieraného povrchu.
BALENIE	0,9 l, 2,7 l
DOBA SCHNUTIA (pri 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 50%)	Zaschnutý proti prachu po 3-4 hodinách a pretierateľný po 16 hodinách. Doba schnutia a pretierateľnosti závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a od vetrania.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]	VOC max. < 300g/l. Riedený email sa môže použiť iba v prevádzkach, v ktorých sa uplatňujú zákony o emisných hodnotách.
RIEDIDLO	Everal Thiner 1050 alebo White Spirit
ČISTENIE NÁRADIA	Pred čistením náradia sa odporúča zotrieť prebytočnú farbu z náradia a potom ihneď očistiť náradie s Everal Thinner 1050 alebo s White Spirit.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Výrobok zabalený v balení menšom ako 450 l nespadá pod ADR/RID.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom a pneumatickým striekacím zariadením.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas aplikácie musí byť natieraný povrch suchý a odmastený, teplota vzduchu a povrchu by mala byť +5°C až +40°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU: Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený bez prachu a bez odlupujúceho sa náteru.

Nenatierané povrchy: Drevo a drevu podobné povrchy by mali byť nazákladované pred aplikáciou s Everal Primer. Vonkajšie povrchy by mali byť základované s Valtti Base. Oceľové a železné povrchy by mali byť základované s antikoróznou základnou farbou Everal Corrostop.

Predtým natierané povrchy: Drevo a drevu podobné povrchy pokryté plesňou, riasami atď. by sa mali natrieť so špeciálnym prípravkom na odstránenie mikroorganizmov, potom umyť vodou a nechať uschnúť. Odstráňte všetok starý, odlupujúci sa náter, prebrúste povrch, odstráňte prach po brúsení a odmastite. Pred nanášaním laku by mal byť povrch nazákladovaný s Everal Primer. V prípade pretierania na tmavší odtieň a použitia náterov s nízkou krycou silou, sa odporúča natónovať základnú farbu na odtieň podobný emailu. Kovové povrchy by mali byť očistené a prebrúsené s drôtenou kefou na stupeň ST2. Odstráňte špinu, vodou rozpustné soli, masťotu a olej s čistiacim prostriedkom Panssaripesu. Opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Staré, lesklé povrchy by mali byť zmatnené pred natieraním. Nenatreté kovové povrchy nazákladujte s Everal Corrostop. Všetky povrchy natreté so základnými farbami: Everal Primer, Everal Corrostop a Valtti Base sú pretierateľné po 24 hodinách od aplikovania posledného náteru

POUŽITIE: Pred použitím dobre premiešajte. Pri aplikácii sprejom riedte výrobok s Everal Thinner 1050, alebo White Spirit 1050 pridaním 10 až 20% objemu riedidla. Aplikujte 1-3 nátery, v závislosti od stavu povrchu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre

TECHNICKÝ LIST EVERAL SEMI GLOSS [70]

profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.