

POPIS VÝROBKU

Polomatný alkydový email pre vonkajšie a vnútorné nátery drevených, drevu podobných, kovových a zinkových plôch.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Je odolný voči mechanickému poškodeniu
- Vhodný na nábytok, dvere, okná, rebríky, ploty, bicykle, reklamné značenia, zábradlia, tyče a iné kovové konštrukcie.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZA	A a C
VÝDATNOSŤ	8–10 m ² /l, záleží od typu a nasávania povrchu
SUŠINA	min. 61%
HUSTOTA	Báza A – cca 1,308 g/cm ³ Báza C – cca 1,166 g/cm ³
RIEDIDLO	Everal Thinner alebo White Spirit 1050.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením
DOBA SCHNUTIA (23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%).	Zaschnutý proti prachu po 4 hodinách, na dotyk po 6-7 hodinách. Pretierateľný po 16 hodinách. Doba schnutia a pretierateľnosti závisia od hrúbky filmu, teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a od vetrania.
FAREBNÉ ODTIENE	Pre vonkajšie použitie – vzorkovník Tikkurila Exterior Colour Cards. Pre vnútorné použitie - vzorkovník Tikkurila Symphony Colour Cards.
KONEČNÝ EFEKT	Polomat.
ODOLNOSŤ VOČI	Poveternostným vplyvom: Veľmi dobrá. Umyvaniu: Dobrá voči bežným čistiacim prostriedkom. Svetlu: Dobrá. Teplu: max. 100°C, svetlé odtiene môžu pri vyšších teplotách zožltnúť.
BALENIE	0,9 l, 2,7 l.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]	Obsah VOC je < 300 g/l farby Riedený email sa môže použiť iba v prevádzkach, v ktorých sa uplatňujú zákony o emisných hodnotách.
ČISTENIE NÁRADIA	Pred čistením náradia sa odporúča odstrániť odlupujúci sa náter a až potom použiť riedidlo Everal Thinner alebo White Spirit 1050.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Skladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C. Výrobok zabalený v balení menšom ako 450 l nespadá pod ADR/RID.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, čistý bez mastnôt, prachu a odlupujúceho sa starého náteru. Teplota vzduchu musí byť od +5°C do +40°C. Relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Drevo a drevu podobné povrchy by mali byť základované pred aplikáciou emailu s Everal Primer, alebo Jehu. Vonkajšie povrchy by mali byť základované s Valtti Base. Oceľové a železné povrchy by mali byť základované s antikoróznou základnou farbou Everal Corrostop.

Natierané povrchy: Drevo a drevu podobné povrchy pokryté plesňou, machom atď. by sa mali natrieť špeciálnym prostriedkom, ktorý odstráni mikroorganizmy, potom opláchnuť vodou a nechať vyschnúť. Odstráňte odlupujúci sa starý náter a odmastite povrch. Pred aplikáciou emailu by mal byť povrch základovaný s Everal Primer, alebo Jehu. V prípade znovu natierania povrchu do tmavej farby a v prípade nanášania farieb, ktoré majú nízku kryciu schopnosť, sa odporúča použiť základnú farbu natónovanú na farebný odtieň podobný s odtieňom emailu. Kovové povrchy by mali byť očistené od hrdze s drôtenou kefou na stupeň ST2. Odstráňte špinu, vodou riediteľné soli, masť a oleje s čistiacim prostriedkom Panssaripesu. Vypláchnite vodou a nechajte uschnúť. Staré, lesklé povrchy by mali byť zmatnené pred natieraním. Základujte nenatierané kovové povrchy s Everal Corrostop. Všetky povrchy natierané so základnými farbami ako: Everal Primer, Jehu, Everal Corrostop, Rostex Super a Valtti Base sú pretierateľné po 24 hodinách od posledného náteru

APLIKÁCIA: Pred použitím dôkladne premiešajte. Pri aplikácii sprejom riedte s riedidlom Everal Thinner 1050 pridaním 10-20% objemu. Naneste 1-3 vrstvy, v závislosti od podmienok povrchu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje butanón oxím a kobaltné soli. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Horľavý. Môže zle pôsobiť na dýchacie cesty a opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Dráždi pokožku. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Po aplikácii miestnosť vetrajte, až kým pary nevyprchajú. Potom je priestor pripravený na použitie.

Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

TECHNICKÝ LIST
EVERAL SEMI MATT 30

alkydový email na kov a drevo

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečená našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.