

FEELINGS EFFECT PAINT

POPIS	Plne matná vodouriediteľná priesvitná akrylátová farba na povrchy, ktoré boli predtým natierané s Feelings Interior Paint. Nie je vhodná na natieranie dverí a nábytku.
PRÍKLADY POUŽITIA	Vnútorne steny a stropy rezidenčných a komerčných budov.
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Výdatnosť	13-18 m ² /l na jeden náter.
Sušina	cca 19%, závisí od odtieňa
Hustota	cca 1,1 kg/l
Aplikácia	Štetcom alebo valčekom. Ukončíte dekoračným valčekom.
Doba schnutia pri 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %	Zaschnutá na dotyk po 12 hodinách. Pretierateľná po 1 dni.
Bázy	CAP
Rozsah odtieňov	Vzorkovník Tikkurila Effect Paint a Tikkurila Symphony 2436 Colour Card. Konečný odtieň závisí od odtieňa základnej farby Feelings Interior Paint. V niektorých prípadoch môže byť farba tmavšia ako ukazuje vzorka.
Odolnosť voči	Umývaniu: Odoláva čisteniu vlhkou handrou. Teplu: do 85°C. ISO 4211-3
Stupeň lesku	Úplne matná.
Riedidlo	Voda.
Balenie	0,9 l, 2,7 l
EU VOC 2010 limitná hodnota	(Kat. A/l), 300g/l (r. 2007), 200g/l (r. 2010), VOC max. < 300g/l.
Fínska emisná klasifikácia	M1

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť +15°C až +23°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30 až 70%.

Príprava Nenatierané povrchy: Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, olejov, vosku, odlupujúceho sa náteru a povrchových škvrn. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte nerovnosti povrchu, prebrúste a odstráňte prach po brúsení. Aplikujte 2 nátery s Feelings Interior Paint.

Natierané povrchy: Povrch umyte so zriedeným čistiacim prostriedkom Maalipesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter. Tvrdý a lesklý povrch zmatnite. Odstráňte prach po brúsení. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte nerovnosti povrchu, prebrúste a odstráňte prach po brúsení. Aplikujte 2 nátery s Feelings Interior Paint.

Použitie Pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je potrebné dosiahnuť priesvitnejší náter, zriedte farbu do 20% s vodou. Ihneď po nanosení valčekujte s dekoračným valčekom Feelings Effect Roller vždy rovnakým smerom, postupne v cca 1 metrových pásoch. Nepoužívajte spätné pohyby. Po každom páse odstráňte z dekoračného valčeka prebytočnú farbu valčekovaním po čistom hrubšom papieri alebo kartóne. Je vhodné dopredu si vyskúšať techniku nanášania na osobitnom kartóne.

Čistenie náradia Čistite vodou, hneď po ukončení natierania. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby. Na odstránenie stvrdnutej farby odporúčame použiť čistič náradia Tikkurila Pensselipesu.

Údržba Feelings Effect Paint úplne vytvrdne cca po 1 mesiaci. Počas tohto obdobia neumývajte povrch. Ak je to nutné, tak na čistenie použite neutrálny čistiaci roztok (pH 6-8) a jemnú čistinu handru. Po ošetrovaní povrchu ho ihneď opláchnite a nechajte uschnúť. Pri riedení čistiaceho prostriedku dodržujte návod na použitie. Pár týždňov po čistení ošetrte povrch len opatrne mäkkou kefou, vlhkou handrou alebo mopom. Feelings Effect Paint je vhodné použiť aj na údržbový náter.

**PREDCHÁDZANIE
OHROZENIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.

**ZDRAVOTNÁ A
BEZPEČNOSTNÁ
KLASIFIKÁCIA**

podľa EC smernice 99/45/EC Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

**Skladovanie
a preprava**

Chráňte pred mrazom. ADR/RID -

722 - series