

## POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľná, akrylátová, matná, vrchná farba.

## VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Odolná voči alkáliám určená na vonkajšie fasády a sokle.
- Poskytuje dobrú ochranu voči poveternostným vplyvom, ochranu proti vlhkosti a karbonizácii na betónových povrchoch.
- Vhodná na nové a predtým natierané fasády pokryté vápenno-cementovou a cementovou omietkou. Finngard Concrete nie je vhodná na povrchy predtým natierané s vápennou, silikátovou farbou a na pružné nátery.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>BÁZA</b>	A a C
<b>VÝDATNOSŤ</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l na jeden náter pri hrúbke mokrého filmu cca 125–250 μm, suchý film cca 50–100 μm. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie
<b>SUŠINA</b>	cca 40%
<b>HUSTOTA</b>	Báza A 1,32-1,39 g/cm <sup>3</sup> . Báza C 1,25-1,29 g/cm <sup>3</sup>
<b>RIEDIDLO</b>	Ak je to potrebné zriedte do 20% s vodou pri prvom nátere.
<b>APLIKÁCIA</b>	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre aplikáciu vzduchovým striekaním použite trysky 0,018" - 0,023" . (0,46-0,59mm).
<b>DOBA SCHNUTIA ( 23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%.</b>	Zaschnutá na dotyk po 3 hodinách a pretierateľná po 8 hodinách.
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Vzorkovník fasádnych farieb Tikkurila a časť odtieňov z NCS vzorkovníka.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	matná.
<b>BALENIE</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/c 40 g/l (2010)]</b>	Obsah VOC je < 40 g/l farby .
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Po práci náradie ihneď očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby.
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Skladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C. 36 mesiacov od dátumu výroby ak sa skladuje v originálnom a zapečatenom balení.

## NÁVOD NA POUŽITIE:

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

## PRÍPRAVA POVRCHU:

**Nové omietky a betónové povrchy** sa môžu natierať po 4 týždňoch zretia. Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, olejov a odlupujúceho sa náteru a povrchových škvr. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou.

Sklovité a lesklé betónové povrchy zdrsnite mechanickou metódou. Nenatreté, pórovité a savé povrchy musia byť základované s Finngard Primer W. Pre základovanie menej pórovitých povrchov môže byť použitý aj Finngard Nanoprimer.

**Predtým natreté povrchy** základujte s Finngard Nanoprimer, ktorý bude natónovaný do odtieňa podobného vrchnej farbe.

**Upozornenie!** Relatívna vlhkosť betónových a cementových podkladov by mala byť menej ako 90% pred základovaním a natieraním.

**ZÁKLADOVANIE:** Omietky a staré nenatierané betónové povrchy doporučujeme nazákladovať s Finngard Primer W. (Pre ďalšie informácie viď technický list Finngard Primer W).

**APLIKÁCIA:** Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a aplikujte 2 nátery Finngard Concrete. Vyhradte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Na drsný povrch aplikujte prvý náter Finngard Concrete zriedený do 20% s vodou.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:** Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

**Distribútor:** Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.