

**POPIS VÝROBKU**

Vodouriediteľná plne matná akrylátovo-disperzná farba s Nano Priming technológiou na vonkajšie fasády. Vďaka aplikácii dvoch rozptylov s rôznymi veľkosťami zrna – jedna z nich je nanometrická veľkosť, výrobok perfektne penetruje, vyplňa a upevňuje póry na celom povrchu, spevňuje štruktúru, vyrovnáva absorpčnú silu.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

- je farebne stály
- zvyšuje príľnavosť fasádnej farby
- izoluje pred vplyvom podložných faktorov.
- Odporúča sa na natieranie fasád budov. Výrobok je vhodný na natieranie tradičných vápenno-cementových a cementových omietok, minerálno-polymérnych a akrylátových omietok a betónových povrchov. Vytvára renovačný a disperzný obal.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>BÁZA</b>	AP
<b>VÝDATNOSŤ</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l na jeden náter. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
<b>HUSTOTA</b>	cca 1,25–1,35 g/cm <sup>3</sup> .
<b>APLIKÁCIA</b>	Štetcom, valčekom alebo striekaním.
<b>DOBA SCHNUTIA ( 23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%.</b>	Zaschnutý a pretierateľný po 16 hodinách.
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Vzorkovník Fasádnych farieb Tikkurila. Odtieň závisí od farby základu. Odporúča sa urobiť farebný test na 1-2 m <sup>2</sup> povrchu.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Plne matný.
<b>BALENIE</b>	9 l
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]</b>	Obsah VOC je < 30 g/l farby .
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Ihneď po práci náradie očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
<b>PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ</b>	Skladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom. Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru a mrazu. Optimálne podmienky pre aplikáciu sú teplota vzduchu +20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%.

**PRÍPRAVA POVRCHU:** Finngard Nanoprimer môže byť použitý na nové aj predtým natierané povrchy. Nové vápenno-cementové, cementové a betónové omietky môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Fasády nových budov môžu byť natierané po prvej teplej sezóne. Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený, zbavený špiny, solí a odlupujúceho sa náteru, povrchových škvrn a soľných kryštálov. Prestriekajte fasádu vodou vysoko-tlakovým striekaním. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď. Odstráňte všetky riasy, lišajníky a huby s vhodným prostriedkom. Lesklé povrchy mechanicky prebrúste. Pri renovácii starých povrchov najprv urobte test.

**ZÁKLADOVANIE:** Použite systém: fasádna farba + základ z produktovej rady Tikkurila. Neaplikujte na hornú časť fasády, ktorá je dlhodobo vystavená vlhkosti a snehu. Pred aplikáciou si prečítajte technický list výrobku. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu náteru, ak neboli dodržané príslušné inštrukcie.

**APLIKÁCIA:** Výrobok aplikujte najskôr po 16 hodinách od základovania. Pred použitím dobre premiešajte, neriedte. Vyhradte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Použite metódu „mokré na mokré“. Nátery z rôznych dávok vopred zmiešajte. Výrobok nie je vhodný na povrch predtým natieraný s vápnom alebo glejom.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:**

Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:** Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

**Distribútor:** Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.