

POPIS VÝROBKU

Silikátová farba pre fasády. Vodou riediteľná farba, ktorá vytvára matné povrchy so zvýšenými hydrofóbnymi vlastnosťami pre vnútorné a vonkajšie použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Vhodná pre nátery betónových povrchov, cementových a vápenno-cementových omietok, cementových omietok a substrátov piesku a vápenných tehál.
- Odporúča sa na natieranie povrchov, ktoré boli predtým natreté silikátovým alebo vápenným náterom.
- Neodporúča sa použiť na povrchy predtým natreté s organickými farbami, pokiaľ nie je organický náter z povrchu úplne odstránený.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

TECHNICKÉ PARAMETRE

HUSTOTA	Cca 1,4 kg/l
PRILNAVOSŤ	>0,8N nm ²
STUPEŇ LESKU	Plne matný
BÁZA	SA, SB, SC
FAREBNÁ ŠKÁLA	Farby z radu TIKKURILA FACADE
BALENIE	2,7 l, 9l a 18l
VÝDATNOSŤ	3 – 5 m ² /l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od metódy nanášania, podmienok pre aplikáciu a taktiež od tvaru a drsnosti natieraného povrchu.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Pretierateľný po 12 hodinách.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/c 40 g/l (2010)]	Obsah VOC: < 30 g/l farby
Kat. A/a 30g/l (2010)	Obsah VOC: < 30 g/l farby
RIEDENIE	Ak je to potrebné zriedte do 10% prvý náter s FINNGARD SILICATE PRIMER a vrchný náter s vodou.
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia utrite čo najviac farby, maximálne ako je to možné. Náradie vyčistite vodou ihneď po skončení prác.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením.
METÓDY APLIKÁCIE	Štetec alebo valček
PODMIENKY APLIKÁCIE	Všetky povrchy, ktoré majú byť lakované musia byť suché, teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty, nečistôt, solí, odlupujúceho sa náteru, a nečistôt. Na odstránenie plesní a nečistôt použite vhodné výrobky Tikkurila. Vykonajte opravu všetkých poškodení povrchu, trhlin, dier apod. vhodnými Tikkurila nátermi. Sklovité alebo lesklé betónové povrchy je potrebné mechanicky zdrsniť. Porézne a savé povrchy natrite 2 vrstvami základným náterom FINNGARD SILICATE PRIMER zriedeným v pomere 1:1 s vodou. Aplikujte metódou „mokré na mokré“ pomocou štetca alebo valčeka. Pevné a tvrdé povrchy základujte jednou vrstvou zmesi FINNGARD SILICATE PRIMER a FINNGARD SILICATE PAINT v pomere 1 diel základu a 2 diely farby. Poznámka: Relatívna vlhkosť betónových a cementových povrchov pred základovaním a natieraním nesmie prekročiť 90%.

POUŽITIE: Pred použitím dobre premiešajte a aplikujte 1-2 nátery FINNGARD SILICATE PAINT (viď nižšie uvedenú tabuľku) štetcom alebo valčekom. Vyhradte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Ak používate farbu z viacerých farebných dávok, tak prekrývajúce plocha natrite zmesou farby z novej a starej dávky 1:1. **UPOZORNENIE:** Silikátová farba spôsobuje koróziu, preto je dôležité chrániť všetky nenatierané plochy, vrátane skla, kovu, a pod. a okamžite očistiť postriekané plochy vodou.

Ochrana náteru proti pôsobeniu poveternostných podmienok, musí byť zaručená po dobu aspoň 3 dni za podmienok, ktoré sú optimálne pre aplikáciu, dodržania teploty a vlhkosti vzduchu. V podmienkach zvýšenej vlhkosti vzduchu a nižších teplotách, môže byť táto doba značne dlhšia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí. Dráždi kožu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia očí, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranné okuliare, tvárový štít. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento TL alebo etiketu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Nevypúšťajte tekuté zvyšky do kanalizácie. Kvapalné zvyšky farby musia byť odovzdané oprávnenej organizácii na likvidáciu. Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu.

TECHNICKÝ LIST FINNGARD SILICATE PAINT

TABUĽKA: Náterové systémy

Povrchy	Nové a pórovité omietky	Pevný a tvrdý betón
Základný náter	ZMES: 1 (základ) :1 (voda)	ZMES: 1(základ) :2 (voda)
Prvý náter	FARBA (ak je to potrebné, môže sa zriediť základom).	-
Vrchný náter	FARBA (ak je to potrebné, môže sa zriediť vodou).	FARBA (ak je to potrebné, môže sa zriediť vodou).

UPOZORNENIE: Nepridávajte základ do posledného náteru, môže vytvoriť škrvny.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.