

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľná akrylátová farba vhodná na náter školských tabúl.

PRÍKLADY POUŽITIA

Steny, nábytok. Tvoreba tabulových povrchov. Krieda sa dobre zachytí na natieranom povrchu a následne ide ľahko zotrieť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ZÁKLADNÉ DRUHY FARBY	A a C
FAREBNÉ ODTIENE	Tikkurila Symphony farebné karty 2436. Štandardná farba čierna Black 202.
STUPEŇ LESKU	Matná
VÝDATNOSŤ	8 -10 m ² /l
OBSAH SUŠINY	cca 39% v závislosti na odtieni
HUSTOTA	cca 1,2 kg/l, v závislosti na odtieni, ISO 2811
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/d 130 g/l (2010)]	LIITU obsahuje max. 130g/l VOC
ODOLNOSŤ VOČI VLHKOSTI	SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998
BALENIE	A a C: 0,225 l a 0,9l. Štandardná farba čierna Black 202 1/3 l a 1l
RIEDIDLO	Voda
Doba schnutia (23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%)	Pretierateľný po cca. 6 hodinách Pripravené na použitie po cca. 1 týždeň
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom
APLIKÁCIA	Valčekom, štetcom alebo striekaním .
• Konvenčné striekanie	Tlak 3-4 bar, tryska tip 1,6-1,8 mm, riedenie 15-30% obj.
• Bezvzduchové striekanie	Tryska tlak 140-160 bar, tryska tip 0,011" - 0,013", riedenie 0,5% objemu
• Striekanie za pomoci vzduchu	Tryska tlak 140-160 bar, tlak rozprašovacieho vzduchu 2 bary, tryska tip 0,011" - 0,013", riedenie 0-5% objemu
PODMIENKY APLIKÁCIE	Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu aspoň 8°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PREDTÝM NENATRETÉ POVRCHY: Z povrchu odstráňte špinu a prach. V prípade potreby nazákladujte povrch vhodným základným náterom, povrch prebrúste brúsny papierom a odstráňte prach z brúsenia. Základný náter pre hladké povrchy UNIVERSAL PRIMER alebo VARMA PRIMER a nábytok FURNITE PRIMER, HELMI PRIMER alebo OTEX AKVA.

PREDTÝM NATRETÉ POVRCHY: Povrch umyte čistiacim prostriedkom MAALIPESU CLEANING, podľa návodu na etikete. Nechajte zaschnúť. Povrch prebrúste brúsny papierom a odstráňte brúsny prach. Vyplňte všetky diery a praskliny vhodným základným náterom PRESTO, PRIMER, napr. UNIVERSAL PRIMER, VARMA PRIMER, FURNITURE PRIMER, HELMI PRIMER alebo OTEX AKVA.

POUŽITIE: Farbu LIITU pred použitím dobre premiešajte. Podľa potreby riedte vodou. Aplikujte valčekom s krátkym vlasom, štetcom alebo striekaním 1-2 krát.

ÚDRŽBA NATIERANÝCH POVRCHOV: Povrchy natreté farbou LIITU je možné pretrieť priamo farbou LIITU.

V prípade potreby povrch čistite najskôr cca. jeden mesiac po natretí. Povrch čistite čistiacim prostriedkom s neutrálnym pH (6-8) mäkkou kefkou, hubkou, alebo handričkou na čistenie. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým čistiacim prostriedkom pH(8-10) handričkou, alebo mäkkou kefkou, hubkou. Povrch dôkladne opláchnite.

Pri klasických podmienkach povrch dosiahne úplnú tvrdosť a konečnú odolnosť po mesiaci a preto narábajte s takýmto povrchom opatrne. Ak je potrebné natretý povrch očistiť skôr, na čistenie použite vlhkú čistiacu handričku alebo hladkú kefkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on a 2,4,7,9-tetrametyldec-5-in-4,7-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte ochranné rukavice. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne, suché nádoby z obalov recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalnú odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi ako nebezpečný odpad.

PREPRAVNÁ KLASIFIKÁCIA ADR: Nie je klasifikovaný.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobu je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobu. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobu v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozomenia