

POPIS VÝROBKU

Emailová dekoratívna farba pre vnútorné dekoračné natieranie.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Pre základovanie pozinkovaných plechov, predtým natretých povrchov alkydovými farbami a polyesterových povrchov natretých s Rostex Super Metal Primer.
- Na nové a predtým natierané drevené alebo kovové povrchy, ozdoby, vnútorné steny, ornamente, dekorácie a pod.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	211_6001
FAREBNÉ ODTIENE	Zlatý, strieborný, medený.
KONEČNÝ EFEKT	Metalický vzhľad.
SUŠINA	30%.
HUSTOTA	cca 0,9 – 1,2 kg/l, ISO 2811
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom (mohérový s krátkym vlasom), striekaním
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	10 -13 m ² /l
DOBA SCHNUTIA (23°C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %)	Zaschnutý proti prachu po 1 hodine. Úplne zaschnutý po 24 hodinách.
ODOLNOSŤ	Odoláva jemnému čisteniu vlhkou handrou.
RIEDIDLO	Spray Thinner 1032 - veľkosť trysky 1,4-1,8 mm, riedte 20-25%.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite s White Spirit 1050 alebo s Tikkurila Pensselipesu čističom náradia
BALENIE	1 l, 0,1 l
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Chladné skladovanie alebo preprava nemajú vplyv na výrobok. Farby v zle uzavretých alebo otvorených nádobách neodolávajú dlhodobému skladovaniu. ADR/RID 3 III

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Počas aplikácie musí byť natieraný povrch suchý, teplota vzduchu, farby a povrchu by mala byť vyššia ako +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nenatierané povrchy: Odstráňte špinu, prach, masť, olej a hrdzu. Drevené, drevotlačové a kartónové dosky základujte s Otex, ktorý je natónovaný do podobného odtieňa ako je vrchná farba (Zlatá – TVT X029, Strieborná – TVT H168, Medená – TVT J123). Kovové povrchy v interiéri môžete priamo natierať s Miranol Decorative Paint. Hliníkové povrchy musia byť pred základovaním zdrsnené.

Predtým natierané povrchy: Povrch umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu, potom dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Odstráňte popraskaný a odlupujúci sa náter so škrabkou a celý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Vyspravte diery a praskliny s tmelom Spakkeli Alkyd Filler a povrch prebrúste. Drevený povrch základujte s Otex, ktorý je natónovaný do podobného odtieňa ako je vrchná farba (Zlatá – TVT X029, Strieborná – TVT H168, Medená – TVT J123). Kovový povrch základujte s Rostex Super v svetlo sivom odtieni.

APLIKÁCIA: Pred použitím a počas aplikácie farbu dôkladne miešajte, aby ste predišli usadzovaniu pigmentov. Ak je potrebné zriedte farbu s White Spirit 1050 alebo Riedidlom 1032, pre aplikáciu striekaním. Nanášajte 1-2 krát. Ak chcete dosiahnuť rovný povrch na veľkej ploche, nanášajte valčekom alebo striekaním

ÚDRŽBA: Najskôr 1 mesiac po aplikácii očistite povrch s neutrálnym čistiacim prostriedkom (pH 6-8), použite napríklad špongiu alebo vlhkú handru. Pre veľmi znečistený povrch použite jemne zásaditý čistiaci prostriedok (pH 8-10), použite mop, špongiu alebo vlhkú handru. Počas čistenia nesmie byť povrch mokvý. Čistiaci prostriedok riedte podľa návodu od výrobcu.

Povrch dokonale vytvrdne až po 1 mesiaci pri bežných podmienkach, preto je dôležité s povrchom počas tejto doby zaobchádzať opatrne. Na čistenie povrchu použite jemný štetec, vlhkú handru alebo mop.

ÚDRŽBOVÉ OŠETRENIE: Údržbový náter na povrchoch natretých s Miranol Decoration Paint môžete vykonať s rovnakým druhom emailovej farby alebo alkydovej farby.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.