

POPIS VÝROBKU

Plne matný rýchloschnúci špeciálny živcový adhézný základ.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Dobre priľne k povrchom ktoré si vyžadujú osobitnú adhéziu, ako je sklo, dlaždice, sklenené vlákna, PVC plasty, hliník, pozinkovaný plech, a povrchy natreté alkydovými alebo katalytickými farbami.
- Odporúča sa na vnútorné povrchy, ktoré vyžadujú vynikajúcu priľnavosť a vonkajšie okenné rámy natierané s polyuretánovou alebo katalytickými farbami.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	203_2061
BÁZA FARBY	AP A C
FAREBNÉ ODTIENE	Tónovateľný podľa vzorkovníka Tikkurila Symphony 2436. Presnosť odtieňa nie je dokonalá . AP základná farba môže byť použitá aj ako biela lebo môže byť tónovaná (polovičné množstvo A základnej farby). C báza je iba na tónovanie.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný
STAVEBNÝ MATERIÁL EMISNÁ TRIEDA	MED
VÝDATNOSŤ	8-10 m ² /l.
BALENIE	Biela : 1/3l Báza farby AP: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. Báza farby C: 0,9l, 2,7l, 9l.
RIEDIDLO:	THINNER 1032 a WHITE Spirit 1050
APLIKÁCNE METÓDY	Štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre aplikáciu bezvzduchovým striekaním použite trysky 0,011“ -0,015“, teda 0,280 – 0,380 mm. Riedenie : 0-10% objemových.
OBJEMOVÁ SUŠINA	48%
HUSTOTA	1,4 kg/l (biela) , ISO 2811
MED Certifikát	VTT-C-10740-15-14 Otex adhesion primer
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Proti prachu: po 1 hodine Brúsiteľná a ďalší náter na nasledujúci deň.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	VOC max. 500 g/l
ČISTENIE NÁRADIA	WHITE SPIRIT 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia)
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. ADR : 3 III Kontajnery/nádoby <450 litrov nepodlieha ADR z dôvodu vysokej viskozity.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Celý povrch natieraného povrchu musí suchý, teplota vzduchu aspoň +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nenatreté povrchy: Z povrchu odstráňte špinu a prach. Upravte uzlový povrch s Tikkurila Knotting Lacquer. Povrchy vyžadujúce zvláštnu priľnavosť umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Prebrúste povrch. Odstráňte prach po brúsení.

Predtým natreté povrchy: Očistite predtým natreté povrchy čistiacim prostriedkom Maalipesu a starostlivo opláchnite vodou. Prebrúste povrch. Odstráňte prach po brúsení.

APLIKÁCIA: Otex adhesion primer premiešajte pred použitím a a pokiaľ je to nevyhnutné zriedte, pre aplikáciu štetcom White Spirit 1050 , a pre aplikáciu striekaním s riedidlom THINNER 1032. Aplikujte Otex Adhesion Primer štetcom, valčekom alebo striekaním. Otex Adhesion Primer sa rovnomerne rozteká, takže brúsenie je často nepotrebné. Ak je požadovaný veľmi hladký povrch, tak ho prebrúste s veľmi jemným brúsnym papierom.

ÚDRŽBA POVRCHU: Zaobchádzajte s povrchom opatrne . Maximálna tvrdosť je dosiahnutá za normálnych okolností po cca 1 mesiaci.

Pokiaľ je nutné čistenie, použite jemnú kefu alebo vlhkú handričku na čistenie. Ak je to nutné očistite povrch najskôr po jednom mesiaci po natieraní. Použite neutrálny saponát (pH 6-8) a mäkký štetec, špongiu alebo handru. Veľmi znečistené povrchy čistite s čistiacou handričkou alebo hubkou a neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje benzínovú frakciu hydrogenu odsirenú, solventnú naftu- ľahkú aromatickú. Horľavý. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. V prípade použitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte TL alebo etiketu. Nevylievajte do kanalizácie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje butanón oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Vyvarujte sa vyliatiu do kanalizácie, vodovodov a do pôdy. Recyklujte prázdne plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

TECHNICKÝ LIST

OTEX ADHESION PRIMER

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.

Sre150312/KMM160312/tpi250308/mpy261005/203-s