

TECHNICKÝ LIST
PARKETTI ÄSSÄ 20, 50 a 80 FLOOR LACQUER

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný akrylátovo-polyuretánový lak pre vnútorné použitie.

PRÍKLADY POUŽITIA: Parkety, drevenné podlahy a ostatné drevené povrchy v interiéri, ktoré sú vystavené miernemu mechanickému a chemickému namáhaniu. Vhodný na penetráciu a údržbu lakovaných povrchov v interiéri. Pred aplikáciou sa uistite, že lak je vhodný na drevený povrch vykonaním skúšky na malej ploche.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	005_3911 a 005_3912, stavebný materiál, emisná trieda M1
STUPEŇ LESKU	Pololesklý, lesklý a polomatný
VÝDATNOSŤ	Štetcom : 7-10 m ² /l . Valčekom: 8-10 m ² /l, UPOZORNENIE: nie na lesklý povrch. Murárskou lyžicou 10 -12 m ² /l . Oceľovým hladidlom 20-25 m ² /l .
OBSAH SUŠINY	cca 30%
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i VR 140 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje max. <140g/l VOC
BALENIE	1l, 5l a 10l
SPÔSOB APLIKÁCIE	Polomatný a pololesklý: štetec, špachtľa alebo valec s krátkym vlasom Lesk : štetec alebo špachtľa Riedenie: podľa potreby riedte vodou.
RIEDIDLO	Voda
Doba schnutia (23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%)	Pripravené na použitie po cca. 12 hodinách. Vyhnite sa ťažkému namáhaniu počas prvých dvoch týždňov. Vyhnite sa pokladaniu vecí, ktoré zabraňujú schnutiu, ako sú koberce počas prvého týždňa.
ODOLNOSŤ	Umývanie: Dobrá so všetkými bežnými čistiacimi prostriedkami, SFS 3755. Chemická: Odoláva umývaniu so slabými rozpúšťadlami, napr. lakový benzín (White spirit), neodoláva silným rozpúšťadlám
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. VAK/ADR: -
PODMIENKY APLIKÁCIE	Povrch dreva musí byť suchý zbavený nečistôt, vosku a mastnoty. Teplota vzduchu a povrchu by mala byť aspoň 15°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30-80%.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Podlahu prebrúste (brúsny papier Ø 100 alebo 120) v smere štruktúry dreva, alebo dopadajúceho svetla z okien. Prach po brúsení opatrne odstráňte s vysávačom.

PENETRÁCIA BRÚSENÝCH HOLÝCH DREVENÝCH POVRCHOV: Parketti-ässä, parketový lak pred zahájením a občas počas aplikácie pretrepte. Nalejte lak na podlahu a pevne rozotrite nerezovým hladidlom v smere štruktúry dreva. Nechajte zaschnúť cca 1. hod. A v prípade potreby prebrúste (brúsny papier Ø 150). Prach po brúsení opatrne odstráňte vysávačom. Na podlahu aplikujte oceľovým hladidlom 1-2 nátery. Medzi nátermi nechajte povrch zaschnúť 30-60 minút. V prípade potreby lak riedte vodou.

LAKOVANIE HOLÝCH ALEBO PREDTÝM LAKOVANÝCH DREVENÝCH POVRCHOV: Parketti-ässä, parketový lak pred zahájením a občas počas aplikácie pretrepte. Naneste Parketti-ässä, parketový lak 2-3 krát pomocou Flotex®, mohérovou špachtľou, alebo 1-2 krát s valčekom. (POZOR: neaplikujte valčekom pre vytvorenie lesklého povrchu).

ČISTENIE NÁRADIA: Čistite vodou, hneď po ukončení natierania. Pre odstránenie vytvrdnutých častíc použite Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).

ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PRIEMYSELNE OŠETROVANÝCH ALEBO LAKOVANÝCH/NATIERANÝCH PARKIET A DREVENÝCH POVRCHOV: Parketti-ässä, parketový lak pred zahájením a občas počas aplikácie pretrepte. Vyčistite mierne opotrebovanú drevenú podlahu od nečistôt, vosku a mastnoty. Povrchy v zlom stave prebrúste na holé drevo a aplikujte lak podľa pokynov vyššie. Povrch matný prebrúste brúskou (brúsny papier Ø 120 alebo 150). Brúsny prach opatrne odstráňte vysávačom a utrite vlhkou čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pred lakovaním skontrolujte vhodnosť Parketti-ässä nalakovaním malej skúšobnej plochy. Naneste Parketti-ässä, 2-3 krát pomocou Flotex®, mohérovou špachtľou, alebo 1-2 krát s valčekom. (POZOR: neaplikujte valčekom pre vytvorenie lesklého povrchu).

NEROVNÉ DREVENÉ POVRCHY: Parketti-ässä, parketový lak pred zahájením a občas počas aplikácie pretrepte. Nerovné drevené podlahy lakujte pomocou štetca. Najprv naneste tenkú vrstvu a nechajte zaschnúť aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupne po niekoľkých doskách v závislosti na štruktúre dreva. Lak rozotierajte rovnomerne, vyvarujte sa nanášaniu krúživými pohybmi. Prebrúste povrch a brúsny prach opatrne odstráňte vysávačom. Naneste druhú vrstvu a nechajte zaschnúť cca.3 hodiny pred aplikáciou tretej vrstvy. Tretia vrstva by mala byť hrubšia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne, suché nádoby z obalov recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. **PREPRAVNÁ KLASIFIKÁCIA ADR:** VAK/ADR..

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 4010040/+421 43 4010050, info.sk@dejmark.com
www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.