

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný tmel na renováciu stien.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Plniaca schopnosť: praskliny do 4 mm.
- Nestáhuje sa vysychaním
- Má dobrú priľnavosť k povrchu.
- Odporúča sa na steny a stropy v suchých interiérových miestnostiach.
- Špeciálne vhodný na predtým natierané povrchy, úplne alebo len čiastočné vyplňanie sadrokartónu, drevovlákná, hladkého betónu, omietok ale aj drevotriesky.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	001_6532
FAREBNÉ ODTIENE	Takmer biela.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
OBJEMOVÁ SUŠINA	61%
HUSTOTA	1,2 kg/l (ISO 2811)
ZMRŠTENIE A PRASKANIE	Menšie zmrštenie a dobrá priľnavosť
VEĽKOSŤ ČASTÍC/ZRNA	Max. 0,15 mm
STAVEBNÝ MATERIÁL	EMISNÁ TRIEDA M1
BALENIE VEĽKOSŤ	0,2 l, 0,5 l, 3l, 10l
RIEDIDLO	Voda, zvyčajne nie je potrebné riediť.
APLIKÁCIA	Oceľová špachtľa / hladítko.
DOBA SCHNUTIA pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	Brúsenie a lakovanie povrchu môže byť vykonané po tom, čo plnivo úplne vyschne za normálnych podmienok po 2-24 hodine v závislosti na hrúbke vrstvy, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.
ČISTENIE NÁRADIA	Vodou
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch. Chráňte pred mrazom

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Tmelový povrch musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Nenatierané povrchy: Odstráňte špinu, masť, prach a odlupujúci sa náter. Vyhladte a zarovnajete celý povrch s Presto LF.

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite s vodou. Škrabkou odstráňte odlupujúci sa náter, tvrdé a lesklé povrchy prebrúste do matu. Odstráňte prach po brúsení. Aplikujte Presto LF s hladidlom.

POUŽITIE: Po aplikácii a vyschnutí tmelu povrch prebrúste a odstráňte prach po brúsení. Ak je potrebné aplikujte ďalšiu vrstvu tmelu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

DEKLARÁCIA O VÝKONE: Presto LF tmel na renováciu.

Číslo: TIK -1650 -5003a.

- 1) Jedinečný identifikačný kód výrobku: EN 13963: ZA1
- 2) Typ alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavby, produkt ako je požadované podľa článku 11 (4): číslo šarže: pozri obal výrobku
- 3) Zamýšľané použitia alebo použitie stavebného výrobku, v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami, ako predpokladá výrobca: Škárovacia hmota na sadrokartónové dosky – Typ 3A
- 4) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu výrobcu, ako je požadované na základe článku 11(5): Tikkurila Oyj Kuninkaantie 1, FI -01300 Vantaa
- 5) V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy uvedené v článku 12(2) :-
- 6) Systém alebo systémy posudzovania a overovania konzistencie výkonu stavebný výrobok ako je uvedené v prílohe V : systém 4
- 7) V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma : SP, švédsky technický výskumný ústav , požiarne klasifikácia: správa číslo: PX05926A
- 8) V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku , pre ktorý európske technické posúdenie bolo vydané: -
- 9) Deklarovaný výkon: základné charakteristiky výkonu podľa harmonizovanej technickej špecifikácie: Reakcia na oheň A2-s1,d0. Pevnosť v ohybe ≥20 N EN 13963:2005 Uvoľňovanie nebezpečných látok NPD
- 10) Výkon produktu identifikovaného v bodoch 1 a 2 v súlade s deklarováým výkonom v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu identifikovaného v bode 4
- 11) Podpísané v mene výrobcu zo dňa 30.06. 2013



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
13
TIK-1650-5003A
EN 13963:2005

Škárovací materiál sadrokartónové dosky – Typ 3A

Pevnosť v ohybe :	> 320 N
Uvoľňovanie nebezpečných látok :	NPD
Reakcia na oheň:	A2—s1, d0



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
13
TIK-1650-5003A
EN 13963:2005

Vnútorne omietky na báze organického spojiva

Prínavosť pevnosť v teste :	> 0,3 MPa
Uvoľňovanie nebezpečných látok :	NPD
Reakcia na oheň:	B—s1, d0

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.