

**POPIS VÝROBKU**

Rýchloschnúci antikorózný náter. Rostex super metal primer, neobsahuje olovo ani chrómované pigmenty.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

- Je vhodný ako základný náter pre oceľové povrchy, pozinkovanú oceľ, zdrsnené hliníkové povrchy podliehajúce väčšiemu namáhaniu ako je bežné a tiež vtedy, keď príľnavosť bežných alkydových farieb nie je dostatočná alebo doba snutia týchto farieb je príliš dlhá.
- Môže byť použitá ako základný náter pre alkydové farby (Miranol, Unica, Panssarimaali), tak ako aj pre vodou riediteľné farby.
- Vhodný na plechové strechy, odkvapky, zvody, odkvapové a odtokové rúry, únikové východy, zábradlia, stĺpy, stojany na sušenie, stožiare lode a iné oceľové konštrukcie.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>KÓD PRODUKTU</b>	006_7554			
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Svetlo sivá, oxidovo červená, zelená a čierna.			
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Matný			
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	45 %			
<b>HUSTOTA</b>	1,3 kg/l (ISO 2811)			
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	Cca 10 m <sup>2</sup> /l [40 µm suchý film]			
<b>BALENIE</b>	1/3l, 1l a 10l.			
<b>RIEDIDLO</b>	THINNER 1120			
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Štetcom alebo striekaním. Beztlakové striekanie: Trysky 0,11''- 0,015 '' alebo 0,280 – 0,380 mm. Riedenie 0-15%.			
<b>DOBA SCHNUTIA (23°C a 50 % relatívna vlhkosť vzduchu)</b>	DFT 50 µm	+10°C	+23°C	+35°C
	Zaschnutý proti prachu, po	1 hodina	15 minút	10 minút
	Pretierateľný, alkydovými farbami, min. po,	5 hodín	1,5 hodiny	1hodine
	Pretierateľný, vodouriediteľnými farbami, min. po,	2 dni	1 deň	1 deň
	Pretierateľný,max. po	7 dní	4 dni	4 dni
<b>CHEMICKÁ ODOLNOSŤ</b>	Odoláva Whitte Spirit a denaturovanému liehu. Neodoláva silným rozpúšťadlám, ako Thinnery			
<b>ODOLNOSŤ VOČÍ OLEJOM A TUKOM</b>	Dobrá			
<b>ODOLNOSŤ VOČÍ OPOTREBENIU</b>	Dobrá			
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]</b>	Množstvo VOC je max. 500 g/l			
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	THINNER 1120 alebo s Tikkurila Pensselipesu .			
<b>PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. VAK/ ADR 3 III			

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch natieraného povrchu musí byť suchý a teplejší ako okolitý vzduch, teplota vzduchu aspoň +5°C, relatívna vlhkosť vzduchu 80%. Za týchto podmienok sa sušenie značne spomaľuje a doba pretierateľnosti sa predlži. Teplota povrchu, ktorý má byť natieraný nesmie prekročiť +40°C, pretože inak sa rozpúšťadlo príliš rýchlo odparuje čo spôsobí vznik pórov, puchierov a zhoršenie príľnavosti. Naplánujte si natieranie tak, aby ste skončili do 4 dní. Keď teplota poklesne, čas na pretieranie medzi nátermi sa predlži. (pozri tabuľku).

**PRÍPRAVA PODKLADU:** Nenatreté povrchy: Odstráňte prípadnú bielu hrdzu/ hrdzu škrabkou a oceľovou kefou (do stupňa St2). Rozokom vody s čistiacim prostriedkom Panssaripesu Roof Cleaning očistite špinu, prach, vodou rozpustné soli, olej a masť na nenatieraných povrchoch kefou. Dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Zdrsňte hladké hliníkové povrchy pred natieraním . Nové pozinkované povrchy sa odporúčajú natierať najskôr po jednej zime. Najlepšiu príľnavosť dosiahnete , ak sa povinkovaný plech mechanicky alebo chemicky zdrsni.

Predtým natreté povrchy:

Odstráňte popraskanú farbu a hrdzu so škrabkou alebo drôtenou kefou ( do stupňa St2). Vyhľadte okraje medzi očisteným povrchom a natretou plochou. Umyte povrch s čistiacim prostriedkom Panssaripesu Roof Cleaning, potom ich dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

**APLIKÁCIA:** Pred použitím farbu dobre premiešajte. Aplikujte štetcom alebo striekaním. Doporučená hrúbka suchého filmu na jeden náter je 40 až 60 µm. konečná povrchová úprava môže byť napr. vodouriediteľný náter Panssari Akva alebo rozpúšťadlový náter Panssarimaali.

**ÚDRŽBA:** Zaobchádzajte s natretým povrchom opatrne , pretože farba dosiahne svoju konečnú tvrdosť za normálnych podmienok p 4 týždňoch.

Jeden mesiac po maľovaní, znečistené povrchy môžu byť čistené Tikkurila Huoltipesu ( 1 diel Huoltipesu a 10 dielov vody). Škvry a veľmi znečistené povrchy čistite silnejším roztokom Huoltipesu s vodou (1:1) . Opláchnite povrch a nechajte vyschnúť.

Ak musí byť povrch čistený ihneď po maľovaní čistite ľahko s mäkkou kefou, vlhkou handričkou a mopom.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Škodlivá. Nebezpečný pre životné prostredie. Obsahuje: xylén a fosforečnan zinočnatý. HORĽAVÝ. Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

## TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER - METAL PRIMER

V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento technický list alebo etiketu. Nevylievajte do kanalizácie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje etylmetylketoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** Vyvarujte sa vyliatiu do kanalizácie, vodovodov a pôdy. Recyklujte prázdne suché plechovky, alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zlikvidujte kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

### **Výrobca:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### **Distribútor:**

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.