

**POPIS VÝROBKU**

Špeciálna disperzia pre nátery savých vnútorných povrchov pred lakovaním.  
Znižujú absorpčné vlastnosti povrchu a zvyšujú priľnavosť dekoratívnych farieb.

**PRÍKLADY POUŽITIA**

Maľovanie sadrokartónových dosiek, tmely, sadrových omietok, vápenno cementových omietok, betónových povrchov. Len na použitie v interiéri.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	prieľadný
<b>VÝDATNOSŤ</b>	Až do 18m <sup>2</sup> /l v jednej vrstve. Pokrytie závisí do značnej miery na takých faktoroch ako, absorpcia, textúry povrchov, spôsobu aplikácie farby.
<b>HUSTOTA</b>	cca 1,1 kg/l.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]</b>	SUPRABILIT obsahuje max. 30g/l VOC
<b>BALENIE</b>	1l a 5l
<b>RIEDIDLO</b>	Voda
<b>Doba schnutia (23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%)</b>	Suchý po cca 2 hodinách. Interval medzi aplikáciou následných náterov, musí byť najmenej 4 hodiny.
<b>PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom.
<b>APLIKÁCIA</b>	Valčekom, štetcom alebo striekaním .
<b>PODMIENKY APLIKÁCIE</b>	Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu nesmie byť nižšia ako 5°C, relatívna vlhkosť vzduchu 80%.

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**POUŽITIE:** Pred maľovaním dôkladne premiešajte. Riedte vodou v pomere 1:1 a znova dôkladne premiešajte. Aplikujte 1 náter impregnáciou so štetcom, valčekom alebo striekaním. V osobitných prípadoch pre nespevnené povrchy riedte s 20% vody.

Odporúčajú sa používať ANZA nástroje.

**ČISTENIE NÁRADIA:** Utrite nadmernú farbu z náradia. Čistite s vodou ihneď po dokončení práce.

**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:** Pri maľovaní používajte vhodný odev a rukavice. Obsahuje reakčnú zmes 5-chloro -2-metyl-4-izotiazolín-3-one [EC] 247-500-7 a 2-metyl-2H-izotiazol-3-one [EC] 220-239-6 (3:1), 1,2-benzizotiazol -3(2H)-one a 2-metyl-2H-izotiazol -3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** Prázdne, suché nádoby z obalov recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi ako ostatný odpad.

**PREPRAVNÁ KLASIFIKÁCIA ADR:** Nie je klasifikovaný.

**Výrobca:**

Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4814 6805 600/, Fax. +48146805601, www.tikkurila.pl

**Distribútor:**

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia