

POPIS VÝROBKU

Polopriehľadná vodou riediteľná tónovateľná špeciálna glazúra s perleťovým efektom.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Aplikujte na akrylátovú farbu Feelings Interior Paint. Náter je priesvitný a preto konečný vzhľad veľmi závisí od základnej farby (Feelings Interior Paint). Pri zmene svetla sa mení efekt natretého povrchu. Pozrite si návrhy na výber odtieňa zo vzorkovníka Taika.
- Pre vnútorné steny, na ktorých chcete vytvoriť dekoračné efekty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD PRODUKTU	818 6075/6
FAREBNÉ ODTIENE	Taika farebná škála.
BÁZY FARIEB	HL a KL
KONEČNÝ EFEKT	Polo lesklý
STAVEBNÝ MATERIÁL EMISNÁ TRIEDA	M1
OBJEMOVÁ SUŠINA	Cca 13 %
HUSTOTA	1,1 kg/l (bez riedenia) ISO 2811
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	8-12 m ² /l (v závislosti na aplikačnej metóde)
BALENIA	0,9l a 2,7 l
APLIKAČNÉ METÓDY	Štetec , efektový valček a striekanie. Pri aplikácii použite valček s krátkym vlasom. Použite štetec alebo efektový valček na vytvorenie rôznych vzorov povrchu. Pri bežnom striekaní použite trysku 1,8 mm, riedte až do 40% vodou.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Pretierateľný po cca 24 hod. Úplne vyschnutý cca 2 dni. Vlhké, studené podmienky a hrubá vrstva spomaľujú dobu schnutia.
ODOLNOSŤ	Voči umývaniu: odoláva ľahkému treniu vlhkou handričkou. Tepelná: +85°C, ISO 4211-3
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]	Množstvo VOC je max. 200g/l
RIEDIDLO	Voda
ČISTENIE NÁRADIA	Odstráňte prebytok farby z náradia. Náradie je potrebné umyť mydlom a vodou. Na čistenie mierne stvrdnutej farby odporúčame Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. VAK/ADR: neregulované

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30-70%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Nenatierané povrchy: odstráňte špinu a prach z nenatieraných povrchov. Povrch vyspravte s Presto alebo Spakkeli tmelom a preschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení.

Predtým natierané povrchy: povrch odmastite so zriedeným Maalipesu čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite s vodou a nechajte preschnúť. Odstráňte odlupujúci sa náter. Vhodným tmelom od Tikkurila vyspravte praskliny, diery a kazy atď. Zabezpečte, aby všetky lesklé, lesklou farbou natreté a tmelené povrchy boli dôkladne zmatnené. Odstráňte prach po brúsení.

ZÁKLADOVANIE: Ako základný náter použite Feelings Interior Paint. Aplikujte 2 nátery. Použite valček s krátkym vláknom určený pre hladké povrchy, vytvárajúci jemnú štruktúru a nanášajte čo najtenšiu vrstvu ako je to možné. Pre dokonalý konečný vzhľad Taika Pearl Glaze musí byť povrch čo najlepšie vyspravený, tak vyhladený ako je to len možné.

Výrobok je transparentný(priesvitný) a konečný vzhľad závisí od podkladovej farby. Vhodný odtieň podkladového náteru pod Taika Pearl Glaze nájdete v Taika vzorkovníku.

APLIKÁCIA: Natieranie väčších povrchov: pred použitím dobre premiešajte. Glazúru aplikujte valčekom s krátkym vláknom na väčšie plochy cca v 1 metrových pásoch. Potom použite valček na dosiahnutie plynulých prechodov. Náter rozťahnite do čo najtenšej vrstvy a glazúru roznesite rovnomerne po povrchu. Na šablóny použite ochrannú pásku, ktorú ihneď po natieraní odstráňte. Aplikujte 2 nátery pre viac pôsobivý a dokonalý povrch.

Poznámka: Pokiaľ je povrch dobre vyspravený, práca s výrobkom je jednoduchá pre profesionálov aj pre začiatočníkov, avšak pri maľovaní veľkých plôch sú požadované zručnosti a skúsenosti.

Efekty: natrite malú časť (cca 1m²) na 1 krát. Použite valček s krátkym vláknom a náter aplikujte vo väčšom množstve. Po nanesení použite efektový valček, štetec alebo špongiu pre vytvorenie vzorov. Prv si však skúšobne naneste tenkú vrstvu na kartónový papier alebo iný podklad.

Taika Pearl Glaze je vhodná pre aplikáciu cez maliarske šablóny. Pre podrobnejšie inštrukcie si preštudujte Tikkurila maliarsku brožúru.

ÚDRŽBA: Nie skôr ako 1 mesiac po natieraní: Povrch čistite s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom s mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou. Dôkladne opláchnite vodou a ihneď osušte.

UDRŽIAVANIE: Podľa pokynov v časti predtým natieraných povrchov. Ak chcete môžete natrieť efektový povrch s vodouriediteľnou farbou na steny.

TECHNICKÝ LIST TAIKA PEARL GLAZE

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne obaly by mali byť recyklované alebo zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.