

**POPIS VÝROBKU**

Vodou riediteľná tónovateľná akrylátová farba s perleťovým efektom.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

- Pre vnútorné nátery drevených, drevovláknitých, drevotrieskových dosiek a kovových povrchov a sadrokartón (sadrkartónové dosky), betón a podobné povrchy stien.
- Vhodný na vnútorné steny, nábytok a pod. kde sa vyžaduje ozdobný efekt. Môže byť použitý ako prvý náter a záplatovanie a na podklady skôr natreté alkydovou alebo katalytickou farbou, alebo na lakované povrchy. Dobré osvetlenie stien zvýrazňuje účinok náteru.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>KÓD PRODUKTU</b>	858 6085/6
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Taika farebná škála a odvodené farebné odtiene, .
<b>BÁZY FARIEB</b>	HM a KM
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polo lesklý
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	Cca 35%
<b>HUSTOTA</b>	1,1 kg/l (bez riedenia) ISO 2811
<b>STAVEBNÝ MATERIÁL</b>	M1
<b>EMISNÁ TRIEDA</b>	
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l
<b>BALENIA</b>	0,1l, 0,225l, 0,9l a 2,7 l strieborná a zlatá Štandardná farba medená : 0,1l, 0,225l a 1l
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Kefa (syntetická), efektovým valčekom a striekaním. Použite štetec alebo efektový valček na vytvorenie rôznych vzorov povrchu. Napríklad konvenčné rozprašovacie trysky veľkosti 1.8 mm, riedenie až do 40% s vodou. Pri aplikácii striekaním vždy vykonávať skúšobný postrek.
<b>DOBA SCHNUTIA ( 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)</b>	Suchý na dotyk po jednej hodine. Pretierateľný po 6-8 hodinách.
<b>ODOLNOSŤ</b>	Voči umývaniu: odoláva viac ako 5000 čistení ( SFS 3755) Tepelná: +85°C, ISO 4211-3
<b>MED Certifikáty</b>	MED 87147 Taika Pearl paint
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]</b>	Množstvo VOC je max. 200g/l
<b>RIEDIDLO</b>	Voda
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Odstráňte prebytok farby z náradia. Náradie je potrebné umyť mydlom a vodou. Na čistenie mierne stvrdnutej farby odporúčame Tikkurila Pensselipesu ( čistič nástrojov).
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. VAK/ADR: neregulované

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 80%. Teploty (cca +15°C) a vlhkosť (50 až 70%) sú pre prácu ideálne a zabraňujú príliš rýchlemu vysychaniu farby.

**PRÍPRAVA PODKLADU:** Nenatreté povrchy: Nové povrchy vyčistite od špiny a prachu aby ste zabezpečili čo najlepšiu prínavosť.

Drevené povrchy: Pretrite uzly s lakom Oksalacka knotting lacquer. Základujte s Helmi Primer/ Feelings Furniture Primer. Nové čisté drevené povrchy v dobrom stave môžu byť priamo základované s Taika Pearl paint.

Kovové povrchy: Kovové povrchy musia byť ošetrené základným náterom Rostex Super alebo Rostex Super Akva antikorozyzným náterom.

Povrchy stien: Vhodným tmelom od Tikkurily vyspravte trhliny a kazy a suchý povrch jemne prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Aplikujte 1-2 vrstvy Tikkurila akrylátová farba na steny natreté Harmony / Feelings Interior paint.

Predtým natreté povrchy: Umyte predtým natreté povrchy s čistiacim prostriedkom Maalipesu a starostlivo opláchnite vodou. Nechajte zaschnúť.

Drevené povrchy: odstráňte odlupujúcu sa farbu alebo lak škrabkou. Prebrúste všetky tvrdé, lesklé, maľované a lakované plochy. Odstráňte prach po brúsení. Vyplňte diery a praskliny s Presto Rapid Filler a po preschnutí ich prebrúste. Základujte ako nenatreté povrchy. Upozornenie: na povrchy natreté s nitrocelulóзовým lakom použite Otex primer.

Povrchy stien: Tvrdé a lesklé plochy prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Vyplňte diery a praskliny so Spakkeli alebo Presto Filler a po preschnutí ich prebrúste. Odstráňte prach po brúsení

**APLIKÁCIA:** Lak v nádobe opatrne pred použitím premiešajte až ku dnu.

Nábytok atď.: Aplikujte dve vrstvy Taika Pearl paint štetcom, valčekom alebo postrekom. Na veľké plochy je najskôr potrebné nanášanie valčekom a potom jemné vyhladenie štetcom. Použite vysoko kvalitný štetec so syntetických vlákien, Perleťový efekt je dosiahnutý ťahom so štetcom.

## TECHNICKÝ LIST TAIKA PEARL PAINT

**Steny/efekty:** Taika Pearl Paint najlepšie vyznieva ako dekoračný náter na ohraničených plochách, kde je časť podkladovej farby viditeľná. Zo vzorkovníka Taika si vyberiete odtieň vhodný pre Taika Pearl Paint. Aplikujte s valčekom na plochu 1m<sup>2</sup> a vytvorte tak efekty s použitím efektových valčekov, štetcov alebo špongií.

Odporúča sa vykonať skúšobný náter na hrubý kartón.

Odporúčame chrániť soklové lišty krycou páskou. Odstráňte kryciu pásku ihneď po natieraní. Štetcom natrite malé časti a valčekom dokončíte povrch, čím efekt na okrajoch nebude taký výrazný. Aplikujte 2 nátery a pri efektoch aplikujte 1 náter.

Natieranie veľkých hladkých plôch s Taika Pearl Paint si vyžaduje zručnosti a skúsenosti, ale metódy ako krížom krážom, a ukončenie valčekom môžu aplikovať aj začiatočníci.

Taika Pearl Paint je vhodná pre aplikáciu cez maliarske šablóny a na maľovanie liniek. Pre podrobnejšie inštrukcie si preštudujte Tikkurila maliarsku brožúru.

**ÚDRŽBA:** Nie skôr ako 1 mesiac po natieraní: Povrch čistite s neutrálnym (pH 6-8) čistiacim prostriedkom s mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom s mäkkým štetcom, špongiou alebo handrou. Dôkladne opláchnite vodou.

Počas niekoľkých týždňov po natieraní s povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože farba vytvrdne pri normálnych podmienkach po 1 mesiaci.

Ak je potrebné povrch vyčistiť skôr, čistite len ľahko s jemným štetcom, jemne navlhčenou handrou alebo mopom.

Pri údržbovom natieraní postupujte podľa návodu pre predtým natierané povrchy. Náter je pretierateľný aj s Helmi Furniture Paint, alebo s vodouriediteľnými farbami na steny.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Vyhnite sa ďalšiemu kontaktu s pokožkou a vdychovaniu aerosólu. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** Prázdne obaly by mali byť recyklované alebo zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

### Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

### Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.