

**POPIS VÝROBKU**

Olejová, krycia, vrchná farba na drevo. Rýchloschnúca, alkydovo-olejová farba.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

- Vhodná pre nové a predtým natierané, vonkajšie drevené povrchy.
- Okenné rámy, dvere, drevené konštrukcie, nábytok vo vonkajšom prostredí.

**TECHNICKÉ PARAMETRE**

<b>KÓD PRODUKTU</b>	566_6001
<b>BÁZY</b>	A a C.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Pololesk.
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>	Tikkurila Color card pre farby na vonkajšie použitie.
<b>BÁZY FARIEB</b>	Vzorkovník pre farby na vonkajšie použitie.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	cca 73%, závisí od odtieňa
<b>HUSTOTA</b>	1,2 kg/l závisí od odtieňa, ISO 2811
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l.
<b>BALENIA</b>	báza A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l báza C: 0,9 l, 2,7 l
<b>APLIKAČNÉ METÓDY</b>	Štetcom.
<b>DOBA SCHNUTIA ( 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)</b>	Zaschnutá cca po 12 hodinách. Pretierateľná po 24 hodinách.
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]</b>	Množstvo VOC je max. 300g/l
<b>RIEDIDLO</b>	Lakkabensiini (White Spirit) 1050.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie očistite s Lakkabensiini 1050 alebo s Tikkurila pensselipesu (Čistič na kefy).
<b>PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	Chladné skladovanie alebo preprava nemajú vplyv na materiál. Zle uzavreté nádoby neodolávajú dlhodobému skladovaniu. ADR/RID- neregulované

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu musí byť najmenej +5 °C, a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %. počas natierania aj schnutia.

**PRÍPRAVA PODKLADU:**

Neatierané povrchy: Odstráňte špinu, prach a odlupujúci sa náter z neatieraných povrchov. Čo najskôr natrite povrch so základným olejom Valtti Base. Časti, ktoré môžu podliehať hrdzaveniu, ako sú hlavičky klincov natrite s antikoroúznou základnou farbou Rostex Metal Primer. Odstráňte vytečenú živicu a zahlaďte hrče s lakom Oksalakka Knotting Lacquer.

Predtým natierané povrchy: Odstráňte odlupujúcu sa, popraskanú farbu a tmel z predtým natieraných povrchov. Umyte špinu a plesnivé povrchy s Odstraňovačom plesní Homeenpoisto ak je potrebné. Prebrúste lesklé povrchy, aby boli zmatnené a prebrúste ostré hrany. Odstráňte prach z obrusovania. Ošetríte holé drevené povrchy s Valtti Base základným olejom. Utesnite sklenenú tabuľu do rámu a prípadné praskliny zaplombujte pomocou pružného elastického tmelu. (Uistite sa, že tmel sa bude dať prekryť).

**APLIKÁCIA:** Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nazákladujte povrch s Teho Window Paint, Jehu Primer 10% zriedeným s White Spirit 1050. Rámy predtým natierané s poluretánom alebo katalytickou farbou nazákladujte s Otex Adhesion Primer. Konečný náter urobte s neriedeným Teho Window Paint, 1 alebo 2 dni po natieraní. Ak je to potrebné, konečnú farbu môžete zriediť s White Spirit 1050. Naneste farbu 1 až 2 mm cez sklenenú tabuľu.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** Prázdne obaly by mali byť recyklované alebo zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi. Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Výrobca:**

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

**Distribútor:**

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.