

POPIS VÝROBKU

Silikónovo hliníková farba na báze borovicovej živice.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Pre natieranie vonkajších i vnútorných kovových povrchov. Odoláva teplotám až do červeného žiaru železa. Vhodná pre kovový nábytok a predmety.

TECHNICKÉ PARAMETRE

HUSTOTA	1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	22%
FARBA	hliníková
STUPEŇ LESKU	Kovový lesk.
BALENIE	1/10 l, 1/3 l
VÝDATNOSŤ	16-20 m ²
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Proti prachu za cca. 10 min. Suchý na dotyk cca. 30 min za normálnych podmienok. Konečná tvrdosť je dosiahnutá po 1 hodine pri 230°C.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním.
ODOLNOSŤ VOČI	Teplu: odoláva teplotám až do červeného žiaru železa.
RIEDIDLO	Produkt sa používa neriedený.
ČISTENIE NÁRADIA	Nástroje čistíte s Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia)
PREPRAVA A SKLADOVATELNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a silným snečným žiarením. ADR/RID: 3 III

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Všetky povrchy musia byť suché. Teplota vzduchu by nemala klesnúť pod +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 80%.

PRÍPRAVA: Nenatierané kovové povrchy: Odstráňte prach a nečistotu z nového kovového povrchu. Odstráňte olej a masť s White Spirit 1050 (lieh) alebo Maalipesu cleaning agent a dôkladne povrch opláchnite vodou. Povrch ihneď vysušte.

Predtým natreté kovové povrchy: Odstráňte staré odlupujúce sa nátery škrabkou alebo oceľovou kefou. Ďalej postupujte ako pri nenatretom povrchu.

POUŽITIE: Pred použitím a občas počas natierania dôkladne premiešajte THERMAL Silicone Paint. Naneste tenkú vrstvu (15 µm, hrúbka suchej vrstvy), štetcom alebo striekaním. Jeden náter je obvykle postačujúci.

Poznámka! Konečná tvrdosť sa dosiahne zahriatím po dobu 1 hodiny na teplotu 230°C

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Vyvarujte sa vyliatiu do kanalizácie, vodovodov a pôdy. Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA podľa nariadenia EC 1272/2008

Obsahuje: xylén

HORĽAVÝ. ŠKODLIVÝ PRI VDÝCHNUTÍ A PRI KONTAKTE S POKOŽKOU. DRÁŽDI KOŽU. ŠKODLIVÝ PRE VODNÉ ORGANIZMY, MÔŽE SPÔSOBIŤ DLHODOBO TRVAJÚCE NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY VO VODNOM PROSTREDÍ.

Nevdychujte pary / aerosóly. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. V prípade poškodenia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nevylievajte do kanalizácie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.