

POPIS VÝROBKU

Rýchloschnúci, uretánovo alkydový náter- lesklý, obsahujúci UV ochranný prostriedok, ktorý spomaľuje účinok žltnutia v dôsledku slnečného žiarenia.

PRÍKLADY POUŽITIA

UNICA SUPER 90 je vhodný pre použitie na drevené povrchy v interiéri a exteriéri. Tónovaný náter poskytuje lepšiu ochranu proti slnečnému žiareniu, než bezfarebný náter.

Odporúčané použitie: Lode , nábytok a podlahy, ktoré sú vystavené ľahkému mechanickému namáhaniu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ZÁKLADNÉ DRUHY FARBY	EP
FAREBNÉ ODTIENE	Valti color vzorkovník. K dispozícii vo farbách interiérových moridiel a lakov na drevo. Vykonajte skúšobnú aplikáciu aby sa zabezpečilo, že farba je správna. V prípade, že je farba príliš tmavá, môže sa zjemniť bezfarebným UNICA SUPER alebo White Spirit 1050.
STUPEŇ LESKU	Lesklý.
VÝDATNOSŤ	12 -14 m ² /l . Výdatnosť je závislá na viacerých faktoroch, ako textúra, pórovitosť a spôsob aplikácie.
OBSAH SUŠINY	cca 48%.
HUSTOTA	cca 0,9 kg/l, ISO 2811
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	UNICA SUPER 90 obsahuje max. 500 g/l VOC
BALENIE	0,225 l , 0,9l, 2,7l a 9l.
RIEDIDLO	White Spirit 1050.
Doba schnutia (23°C, relatívna vlhkosť vzduchu 50%)	Proti prachu po 2 hodinách. Na dotyk po 6 hodinách.. Ďalšia vrstva môže byť natieraná po 24 hodinách. Konečná tvrdosť po 2 týždňoch v závislosti od vetrania, teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu a hrúbky natieraného filmu.
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ	Odolný voči benzínu, naftu, lakovému benzínu, denaturovanému liehu, rastlinným a živočíšnym tukom, mazivám a tukom. Nemá odolnosť voči riedidlám.
ODOLNOSŤ	Vynikajúce umývacie schopnosti so všetkými bežnými detergenty, SFS 3755.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. Ak je plechovka zle uzatvorená alebo čiastočne použitá ľahko sa tvorí koža na povrchu.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním. Pre aplikáciu vysokotlakovým striekaním použite trysky 0,009" - 0,013" (0,230 až 0,330 mm). v prípade potreby riedte až do 10% objemových s White Spirit 1050.
PODMIENKY APLIKÁCIE	Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej 5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%, pri nanášaní a schnutí povrchu. Neaplikujte v silnom slnečnom žiarení alebo v chladnom a vlhkom počasí. Naplánujte prácu tak, aby film vyschol pred večernou rosou.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PREDTÝM NENATRETÉ POVRCHY: Z nových drevených povrchov odstráňte špinu a prach. Povrch tvrdého dreva pred náterom utrite liehom. Vonkajšie drevené povrchy vždy ošetríte so základným náterom Valtti pred použitím laku.

PREDTÝM NATRETÉ POVRCHY: Povrch umyte čistiacim prostriedkom MAALIPESU CLEANING, podľa návodu na etikete a dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte starý, odlupujúci sa lak so škrabkou. Povrch prebrúste brúsny papierom a odstráňte brúsny prach z povrchu.

POUŽITIE: Štetcom alebo postrekom. Pri vysokotlakovom striekaní použite trysky 0,009" - 0,013" (0,230- 0,330mm). V prípade potreby riedte až do 10% objemových s White Spirit 1050. Pred použitím a počas používania lak premiešajte. Základujte nové povrchy s UNICA Super s riedeným s 20 % White Spirit. Aplikujte 2-3 tenké vrstvy. Pre vrchný náter použite riedený lak 0-20%, ak je to nutné.

Aplikujte 1-2 vrstvy neriedeného UNICA SUPER na vopred lakované povrchy. Povrch medzi jednotlivými nátermi jemne prebrúste. Poznámka! Vždy základujte vonkajšie drevené povrchy s UNICA SUPER 90 vysoko lesklý.

ČISTENIE NÁRADIA: Utrite nadmernú farbu z náradia. Čistite s WHITE SPIRIT 1050. Na odstránenie vytvrdnutej farby použite Tikkurila Tool cleaner (Tikkurila Pensselipesu).

ÚDRŽBA INŠTRUKCIE: V prípade potreby povrch čistite najskôr cca. jeden mesiac po natretí. Povrch čistite čistiacim prostriedkom s neutrálnym pH (6-8) mäkkou kefkou, hubkou, alebo handričkou na čistenie. Veľmi znečistené povrchy čistite s jemne alkalickým čistiacim prostriedkom pH(6-8) handričkou, alebo mäkkou kefkou, hubkou. Povrch dôkladne opláchnite.

Pri klasických podmienkach povrch dosiahne úplnú tvrdosť a konečnú odolnosť po mesiaci a preto narábajte s takýmto povrchom opatrne. Ak je potrebné natretý povrch očistiť skôr, na čistenie použite vlhkú čistiacu handričku alebo hladkú kefku.

ÚDRŽBA POVRCHU: Sledujte stav natretého povrchu a v prípade potreby vykonajte náter. Tónovaný náter má dlhšiu trvanlivosť ako bezfarebný náter. Povrchy lakované UNICA Super môžu byť lakované UNICA Super lakom s rovnakým druhom rozpúšťadla.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Obsahuje uhľovodíky hydrogenované ťažké. Horľavý. Používajte len vo vetraných priestoroch. Nevdychujte pary/aerosóly. Po požití vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento TL alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje etyl metyl

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 90

ketoxím a oktát kobaltu. Môže vyvolať alergickú reakciu. Používajte ochranné rukavice. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Prázdne, suché nádoby z obalov recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi ako nebezpečný odpad. Nevylievajte do kanalizácie.

Nebezpečenstvo samovznietenia! Utiery alebo brúsny prach obsahujúci produkt môže spôsobiť požiar samovznietenie. Odpad zhromažďujte v kovových nádobách naplnených vodou, vysušte voľne vonku alebo ihneď spálte.

PREPRAVNÁ KLASIFIKÁCIA ADR: ADR 3 III.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia