

POPIS VÝROBKU

Priesvitné tónovateľné moridlo na báze oleja na úpravu dreva.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Valtti Color je vhodný pre guľatinu, rezané a hobľované drevené povrchy, rôzne drevené dosky, apod.
- Taktiež vhodný na impregnované drevo a tepelne upravené drevené povrchy pre vonkajšie použitie v súlade s pokynmi.
- Odporúča sa pre obvodové steny, ploty, a pod. neošetrené a už namorené drevené povrchy .
- Valtti Color nie je vhodný pre vnútorné nátery skleníkov .

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	290_0070
BÁZA	EC
FAREBNÉ ODTIENE	Používajte výrobok tónovaný z farieb Tikkurila Valtti vzorkovníka. Prídavná štandardná farba : tmavý orech
KONEČNÝ EFEKT	Nedefinovaný
OBJEMOVÁ SUŠINA	Cca 17% v závislosti na odtieni
HUSTOTA	0,9 kg/l (ISO 2811)
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Rezané drevené povrchy 4-8m ² /l Dosky a hobľované drevené povrchy
BALENIE	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l a 18l.
METÓDY APLIKÁCIE	Štetec
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Suchý na dotyk po 4-8 hodinách. Ďalší náter po 24 hodinách.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Množstvo VOC je max. 700 g/l
RIEDIDLO	White Spirit 50
ČISTENIE NÁRADIA	White Spirit alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom. VAK/ADR: 3 III.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, t.j. vlhkosť dreva by mala byť nižšia ako 20%. Teplota vzduchu, povrchu dreva musí byť aspoň 5°C, počas natierania a sušenia a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA PODKLADU: Povrchy neošetreného dreva: Odstráňte nečistoty, prach a uvoľnený materiál z neošetrených povrchov s oceľovou alebo čistiacou kefou. Umyte povrchy napadnuté plesňou s roztokom Valtti Mould removal (Homeenpoisto) alebo Tikkurila Tehopesu (čistiaci prostriedok) v súlade s návodom na použitie. Základujte povrchy čo najskôr s olejom Valtti Base Priming. Chráňte rastliny pred postriekaním s Valtti Color a Valtti Base.

Povrchy skôr ošetrené s ochranným prostriedkom na drevo alebo výrobky z dreva: Odstráňte odlupujúci sa materiál z predtým ošetrených plôch so škrabkou alebo oceľovou kefou. Vyčistite povrch a umyte s roztokom Valtti Mould Removal (Homeenpoisto) roztok alebo tikkurila Tehopesu (čistiaci prostriedok). Jak je to nutné. Zdrsňte/ prebrúste lesklé plochy na povrchu dreva. Chráňte rastliny pre pošpliechaním s Valtti Color.

APLIKÁCIA: Zabezpečte si dostatok tónovaného Valtti Color na celú natieranú plochu, aby sa zabránilo prípadným farebným rozdielom. Pred použitím a počas miešania Valtti Color dôkladne miešajte. Aplikujte Valtti Color rovnomerne štetcom po celej ploche dosiek alebo niekoľkých dosiek aby sa zabránilo prekryvaniu. Na letokruhoch a zrezaných koncoch dreva nanášajte hrubšie. Aplikujte 2 nátery, tenké vrstvy na hobľovaných a hladkých povrchoch. Vždy používajte tónovaný prípravok na nové povrchy.

ÚDRŽBA: Zaobchádzajte s povrchom opatrne, maximálnu tvrdosť za normálnych okolností dosiahne po cca. 4 týždňoch. Ak je nutné čistenie hneď po dokončení, použite jemnú kefu, vlhkú handričku alebo mop. Po 1. mesiaci od maľovania zašpinený povrch čistite pomocou roztoku Huoltipesu (1 diel Huoltipesu na 10 dielov vody). Škrvny a špinavé povrchy čistite s roztokom Huoltipesu a voda v pomere 1:1. Povrch dobre opláchnite a nechajte uschnúť.

UDRŽIAVANIE: Kontrolujte stav natretého povrchu a vykonávajte údržbu ak je to nutné. Faktory ovplyvňujúce intervaly pre údržbu sú: umiestnenie, orientácia a poveternostné podmienky. Skontrolujte stav dreva a funkčnosť po aplikácii konečného náteru.

Pozri ďalšie informácie na: http://www.tikkurila.com/decorative.paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Zdraviu škodlivý, Xn. Obsahuje: Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatické [EC] - terpentín, tolylfluanid (0,67%), Horľavý. Škodlivý pri vdychnutí. Môže spôsobiť poškodenie pľúc pri vdychnutí. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Používajte vhodné ochranné rukavice. Nevylievajte do kanalizácie. PO Požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážete tento technický list alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ZIVOTNÉ PROSTREDIE: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodovodov a pôdy. Každý produkt zostávajúci, nevyužitý a zaschnutý musí byť odovzdaný a zlikvidovaný ako nebezpečný odpad. Prázdne suché plechovky, by mali byť recyklované a likvidované v súlade s miestnymi

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

predpismi. Nebezpečenstvo samovznietenia! Utierky, brúsny prach a obaly obsahujúce produkt sa môže vznietiť a spôsobiť požiar. Takýto odpad by mal byť zhromažďovaný, napr. vo vode v kovovej nádobe, najlepšie vysušený vonku alebo okamžite spálený.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.