

POPIS VÝROBKU

Alkydové moridlo na drevo na živicovom základe len pre vonkajšie použitie, poskytujúce ochranu voči poveternostným vplyvom, dovoľuje drevu dýchať. Je vodoodpudivé ale schopné regulovať vlhkosť. Náter sa neodlupuje, a keď je znovu použitý netreba vykonať žiadne finančne nákladné predošetrenie. Penetrácia alkydovej živice a špeciálnych rozpúšťadiel dovoľuje moridlu nasiaknuť hlboko do dreva, spevní jeho povrch a dodá mu vynikajúcu hodvábnu ochranu voči vplyvom počasia. Znáša sa so všetkými bežnými alkydovými nátermi so živicovým základom. Neodporúča sa pre použitie v interiéri z dôvodu obsahu konzervačných látok pre ochranu pred napadnutím s mikroorganizmami.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- S hodvábnu povrchovou úpravou
- Na vonkajšie použitie
- Chráni drevo pred najhoršími poveternostnými vplyvmi
- Odolný voči UV žiareniu
- Priedušný
- Tixotropný
- Možno tónovať pomocou Vision systému
- Bez aromatických rozpúšťadiel
- Odporúča sa na prírodná a tropické dreveniny. V prírodnom a tropickom tvrdom dreve je možnosť ochrany pred vysychaním dreva a preto sa odporúča skúšobný náter.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ODTIEŇ	Štandardné farby podľa najnovšieho vzorkovníka farieb.
KONEČNÝ EFEKT	Rustikálne matný až hodvábne lesklý. Závisí od spôsobu nanášania výrobku. Požadovaná povrchová úprava sa môže zlepšiť medzi jednotlivými vrstvami náteru tým, že jednotlivé nátery sú nesené cca po 15-20 minút so štetcom, handričkou alebo hubkou, na polosuchý ale stále lepivý povrch.
ZLOŽENIE	alkydová živica, bezzápachové riedidlo, prísady, minerálne pigmenty, konzervačné prísady, etyl metylketoxim, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-one.
PIGMENTY	Transparentné mikro-železo-oxidové pigmenty, ktoré vyzdvihujú prírodnú krásu a štruktúru dreva. Vlastnosti koloidných pigmentov - intenzívne farby a odolnosť voči svetlu – tvoria účinnú ochranu proti modraniu dreva spôsobené UV žiarením.
RIEDENIE	Valtti Base+ nie je potrebné riediť.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	100-150 ml/m ² na jedn náter v závislosti na druhu a povrchu dreva. Výdatnosť závisí od typu dreva a povrchu, od pórovitosti, drsnosti a textúry dreva
DOBA SCHNUTIA (20°C, 60% relatívna vlhkosť vzduchu)	Suchý 5-8 hod. Pretierateľnosť po 6-8 hodinách.
BALENIE	0,9 l, 2,7 l, 9 l
ČISTENIE NÁRADIA	Čistite bezzápachovým White Spirit alebo syntetickým riedidlom na živice.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Skladujte dobre uzatvorené. Chráňte pred mrazom. ADR/RID neregulovaný.

NÁVOD NA POUŽITIE:

APLIKÁCIA : Štetcom alebo valčekom. Neaplikujte Valtti Satin na priamom slnku alebo na veľmi teplom povrchu dreva. Maximálny obsah vlhkosti dreva je 16% v závislosti na druhu dreva. Brúsenie by sa malo vykonať iba v smere letokruhov použitím abrazívnej podložky.

Prečítym neošetrené drevo:

Príprava podkladu: Aplikujte len na čisté a bezprašné povrchy. Vyčistite drevo od brúsneho prachu. Odstráňte živicu škrabkou a umyte nitro-rozpúšťadlom. Nechajte zaschnúť náterový systém. Aplikujte 2-3 vrstvy náteru Valtti Satin v požadovanej farbe. Optimálna ochrana proti počasiu bude dosiahnutá pomocou tmavších odtieňov moridiel: gaštan, orech a teak. S drevom so zvýšením rizikom napadnutia hubou by mala byť použitá preventívna vrstva Valtti Base + .

Renovácia skôr ošetreného dreva:

Zvetrané morené drevo: očistite povrch dreva od prachu a nečistôt. Prebrúste ak je to nutné.

Zvetrané lakované drevo: odstráňte všetky stopy starých lakov a prebrúste povrch. Starostlivo odstráňte všetky odlupujúce sa časti.

Zošedivené alebo sčernané drevo očistite sklenenou alebo drevenou škrabkou pokým nie je opäť viditeľná pôvodná farba dreva.

Náterový systém: aplikujte 2 nátery Valtti Satin v rovnakej alebo v tmavšej farbe.

Neošetrené drevo, nosné drevo, ako aj drevené trámy, ktoré prídu do kontaktu s murivom, omietkou musia byť starostlivo ošetrené niekoľkými vrstvami, kým nie sú nasýtené póry dreva za účelom nasiakavosti vody a vyplavovaniu farebných extrahovateľných látok.

Zvláštne pokyny týkajúce sa aplikácie: nosné drevené konštrukcie je potrebné ošetriť najprv prípravkami na drevo v súlade s DIN 68 800.

Následný náter:

Vrstva bezfarebného laku môže byť použitá kedykoľvek buď s vodou riediteľnou alkrylátovou základnou farbou alebo syntetickými rozpúšťadlovými farbami na báze živice.

TECHNICKÝ LIST VALTTI SATIN

Mäkké drevo:

Vzhľadom k tomu že pórovitosť mäkkého dreva sa líši (jadrové drevo, beľové drevo, mäkké a tvrdé letokruhy) odporúča sa drevo ošetriť čistým náterom Valtti Satin pre lepšiu distribúciu pigmentov.

Tvrde drevo:

Štruktúra prírodného a tropického tvrdého dreva je taká hustá, že pri jednoduchej aplikácii dokáže do dreva preniknúť len malé množstvo moridla. Pre ochranu a namorenie dreva sú preto potrebné až 3 nátery. Dubové drevo by nemalo byť ošetrené prvých 2 rokov po sťahí (pre vysoký obsah kyseliny tanínovej).

Okná a nátery v exteriéri: Pre ťažké namáhanie dreva – vystavenie teplu, svetlu a vlhku, sa odporúča drevo základovať náterom Valtti Base+ spolu s 2 nátermi Valtti Satin. Zároveň by použitá farba nemala byť príliš tmavá (pre absorpciu tepla) a nie príliš svetlá (pretože bude modrieť). Preto odporúčame odtiene teak, gaštan a orech.

Optimálna dlhodobá ochrana proti počasiu: výber správnej farby bude mať zásadný vplyv na dosiahnutie optimálnej ochrany proti poveternostným vplyvom. Tmavé farby spôsobia veľmi výrazne zvýšenie absorpcie tepla, zo strany dreva, čo znamená že môže vysychať rýchlejšie. Transparentné alebo len mierne pigmentované drevo- veľmi jemné farby poskytujú len veľmi malú alebo žiadnu ochranu pred UV žiarením z dôvodu nedostatku pigmentov. V každom prípade je potrebné aby ste na drevo, ktoré je vystavené poveternostným vplyvom nevyberali jasné alebo príliš svetlé farby. Dokonca aj pri použití viacerých vrstiev nebude možné zabrániť šediveniu dreva (tropické drevo), ktoré nastáva v dôsledku nedostatočnej ochrany proti UV žiareniu.

Svetlý, neriedený Valtti Satin, poskytuje dostatočnú ochranu voči UV žiareniu, ale v záujme zachovaniu úrovne ochrany proti poveternostným vplyvom, by mal byť pretieraný po v časovom horizonte 2-3 rokov. Farby, gaštana mahagón ponúkajú najlepšiu dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Pigrol Farben GmbH, Hospitalstrasse 39/71, Postfach 1622, 915 07 Ansbach, Germany, E-mail: info@pigrol.de; Telefón : 0981/650680; Fax: 0981/650699

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórných testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.